



Dellarocca Panamá

Ficha Técnica

DELLARocca - DR 325 MICROCEMENTO EN PASTA

Resina en pasta para pisos, interior y exterior

DESCRIPCIÓN:

DELLARocca - DR 325 Es un sistema decorativo para pisos y paredes.

De fácil aplicación, con llana metálica o espátula con una primera capa de 1 mm. Y a discreción del tipo de soporte, se puede aplicar una malla de fibra de vidrio de 90 grs. para dar más resistencia al soporte y para sellar grietas o juntas en los casos que lo necesite. Dejar secar la primera mano 4 horas hasta 8 horas, y terminar la aplicación con una segunda mano, más fina para sellar totalmente. Dejar secar otras 8 horas y lijar todo el pavimento con una lijadora eléctrica hasta darle el acabado liso y homogéneo. Aspirar y limpiar bien el soporte e imprimir el soporte con segunda mano de resina Bicomponente base agua con rodillo y dejarlo secar 24 horas por el tráfico peatonal y 72 horas para otro tipo de tráfico más pesado.

Producto certificado para uso ETICS de conformidad con la Directiva técnica europea ETAG004, adecuado para su uso en edificios nuevos y existentes.

COMPOSICIÓN:

DELLARocca - DR 325 Es una formulación que consta de una mezcla de resinas acrílicas y agregados de alta pureza para mejorar la aplicación, adhesión a sustratos y flexibilidad del producto.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**



Dellarocca Panamá

DELLARocca - DR 325

APLICACIÓN:

DELLARocca - DR 325 El soporte debe ser sólido, firme y sano, sin partes mal adheridas, lechadas superficiales y lo más uniforme posible, nivelado. No debe existir humedad ascendente por capilaridad.

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, pinturas anteriores, eflorescencias, sales, grasas, aceites, desencofrantes, agentes de curado, u otras sustancias que pudieran afectar a la adherencia. Antes de aplicar el producto es necesario aplicar una mano de **DR 650 Coliseo** fijador de polvo para obtener un perfecto anclaje.

RENDIMIENTO:

15-18 m2 por tanque de 5 galones

PRESENTACIÓN:

Envase de 5 galones - Pronto al uso.
Color original: Blanco
Colores disponibles (Carta color Dellarocca)

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: Un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 32°C.

ADVERTENCIA:

No colocar en temperaturas superiores a los 32°C, en superficies inestables o con espesores superiores a los 5 mm. por capa. Proteger la superficie de la lluvia.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626



Dellarocca



Dellarocca Panamá

DELLARocca - DR 325

HERRAMIENTA:

Limpieza de herramientas. Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con agua inmediatamente, después de su uso. Una vez seco, solo puede eliminarse por medio mecánicos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la pasta **DELLARocca - DR 325** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas, usar guantes y gafas.

En caso de tener contacto con los ojos y piel, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si la molestia persiste, consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

SUSTANCIAS PELIGROSAS:

Según nuestras experiencias de muchos años, y las informaciones que disponemos, la pasta **DELLARocca - DR 325** no ejerce acción perjudicial para la salud; siempre que se le manipule convenientemente y se emplee según las prescripciones.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**



Dellarocca Panamá

DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

DELLARocca - DR 325

Color resina	Blanco	
Adhesión sobre hormigón por tracción directa,	(MPa)	EN 1542
Temperatura máxima de aplicación	+ 35°/40°C	ETAG 004
Tiempo de trabajabilidad	¾ horas para secado	EN 1015-9
Espesor máximo	3mm por capa	
Adherencia al concreto	≥ 0,5 N/mm2	ETAG 004
Adherencia al EPS	≥ 0,08 N/mm2	ETAG 004
Adherencia al XPS	≥ 0,2 N/mm2	ETAG 004
Resistencia a la compresión	> 4.5 N/mm2 CS III	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	> 2,5 N/mm2	EN 1015-11
Coeficiente de barrera de Vapor	< μ 25	EN 1015-19
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica, han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente, fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas; será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente, no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica, responde al conocimiento del producto, en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto, en determinadas circunstancias, escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto. Reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica, sin previo aviso.
Dellarocca Restauri Panamá, S. A. – Ciudad de Panamá.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**