



## Ficha Técnica

# Dellarocca Panamá

## DELLAROCKA - DR 350 E GLADIADOR

### Mortero especial de alta resistencia (puente adherencia)

#### DESCRIPCIÓN:

**DELLAROCKA- DR 350 - E GLADIADOR** Es un mortero de alta adherencia, dirigido a la fabricación de mortero para puentes de adherencia sobre sustratos críticos irregulares y poco absorbentes, como hormigones, láminas de hierro, vigas, madera, polímeros, panel liviano y de fibrocemento, ect. Fue creado específicamente por nuestros laboratorios, con el fin de evitar picar el soporte a tratar. Lavar antes de la ejecución. El producto garantiza una perfecta adherencia y evita el desprendimiento de los repellos hasta el 100%. El sustrato tratado, es totalmente impermeable. Es un producto de alta resistencia mecánica, particularmente elástico, con una excepcional adherencia en profundidades sobre cualquier tipo de sustrato.

#### COMPOSICIÓN:

Antes de aplicar el producto **DELLAROCKA- DR 350 - E GLADIADOR** es recomendable usar el fijador de polvo **DELLAROCKA- DR 650 COLISEO** para mejorar la adhesión del sustrato y mejorar el consumo del puente de adherencia.

#### ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie. Cubierto y temperatura 5 y 35°C.

#### EMPAQUE:

Tanque de 5 galones (18,93 lt) - 1 galón (3,78 lt)

#### LIMPIEZA:

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626



**Dellarocca**



# Dellarocca Panamá

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

### DELLARocca - DR 350 E GLADIADOR

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

El puente de adherencia **DELLARocca- DR 350 - E GLADIADOR** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas, usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si la molestia persiste, consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## APLICACIÓN:

**DELLARocca-DR 350 E GLADIADOR** Garantiza con el procedimiento sistema repello **DELLARocca- DR 740 – DR 720 – DR 770** proyectable y **DR 520 BASE COAT** premezclado. Garantiza la eliminación al 100% de cualquier tipo de desprendimiento del repello desde el sustrato tratado.

Es un producto que se pega a cualquier tipo de superficie: hormigón, vidrio, madera, panel liviano, viga de acero; especial para la tubería plástica y evita poner la malla de acero antes del repello. Ideal para puente de adherencia sobre la baldosa para no quitar la existente; también puede ser utilizado para crear alta adherencia en lámina de fibrocemento, lámina de (foam) para luego proceder al repello y acabado previsto. Viene preparado, listo para su aplicación con rodillo. Para obtener un buen resultado, es necesario lograr un espesor promedio de 2/4 mm. Para la aplicación es recomendable usar rodillo para texturizado en el 100% del sustrato a trabajar.

## RENDIMIENTO:

15/18 m2 por envase de 5 galones.

3/3.5 m2 envase de 1 galón

## NORMATIVAS:

ASTM C1583 –Método de ensayo. Resistencia a la tracción de superficies de concreto y resistencia de unión o resistencia a la tracción, por medio de tracción directa (Método de extracción / pull-off).

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**



# Dellarocca Panamá

## DATOS DEL PRODUCTO:

|                              |                           |          |
|------------------------------|---------------------------|----------|
| Aspecto                      | Listo para el uso - gris  |          |
| Masa volumétrica de la pasta | 1450kg/m3                 | ETAG 004 |
| Peso específico              | a + 20°C 1,63 ± 0,02 kg/l | ETAG 004 |

## DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

|                                         |                                            |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Agua en la pasta                        | 31%                                        |            |
| Temperatura máxima de aplicación        | + 35°/40°C                                 | ETAG 004   |
| Tiempo de secado                        | 24/36 horas depende de la humedad presente | EN 1015-9  |
| Espesor máximo                          | 2/4 mm.                                    |            |
| PH impasto                              | 7 - 8                                      |            |
| Volumen de masa seca                    | ~ 1250 kg/m3                               | EN 1015-10 |
| Adherencia al concreto                  | ≥ 0,5 N/mm2                                | ETAG 004   |
| Viscosidad                              | a + 20°C 700 /1500 ± 100 cps               | ETAG 004   |
| Limite COV                              | categoría 140 g/l (2010)                   | ETAG 004   |
| Resistencia a la compresión             | > 6,0 N/mm2 CS III                         | EN 1015-11 |
| Resistencia a la flexión                | > 2,0 N/mm2                                | EN 1015-11 |
| Contenido máximo COV producto 13,04 g/l | 13,04 g/l                                  | EN 1015-19 |
| Reacción al fuego                       | Clase F                                    | EN 13501-1 |
| Adhesión >                              | 2,0 N/mm2                                  | EN 1542    |

## NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica, han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente, fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas; será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente, no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica, responde al conocimiento del producto, en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto, en determinadas circunstancias, escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto. Reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica, sin previo aviso.  
Dellarocca Restauri Panamá, S. A. – Ciudad de Panamá.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626



**Dellarocca**