



Dellarocca Panamá

Ficha Técnica

DELLAROCKA - DR 450 EXTERIOR

Pasta cementicia para el resane de superficies externas e internas, terminación de acabado liso

DESCRIPCIÓN:

DELLAROCKA - DR 450 EXTERIOR Es una pasta diseñada para cubrir las imperfecciones e irregularidades de las superficies externas y también las de interior. Con capacidad de poder cubrir espesores, hasta 1 cm de secado rápido; y al mismo tiempo, dar un acabado liso y terminación el mismo día. El producto se puede usar para alisar paredes livianas de yeso y gypsum, fibrocemento, repello convencional; y premezclado en gris, losa y muro de hormigón, directamente sobre bloque gris, paneles de todo tipo de formas y composición.

El producto permite nivelar, con una pasada, irregularidades del sustrato, de 1 mm. hasta 1 cm. por capa.

Nunca debe aplicarse en sustratos inestables e inconsistentes, en soportes tratados con agentes de liberación tipo desencofrante (en este caso utilizar **DELLAROCKA- DR 650 COLISEO** como fijador antes de aplicar el producto).

COMPOSICIÓN:

DELLAROCKA- DR 450 EXTERIOR Es un estuco en pasta premezclada en polvo a base, cemento blanco, y polvo de mármol, sílice, seleccionado con una dosis de aditivos específicos que mejoran la resistencia, mejora y facilita la aplicación, la adhesión al soporte y sellado de la fachada.

VENTAJA:

Resistente e impermeable al agua, de fácil aplicación, óptimo para sellar grietas y fisuras y se puede pintar sin base selladora.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: Un año en su saco original bien cerrado y cubierto, resguardado de la intemperie y de la humedad.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**



Dellarocca Panamá

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Con la pasta **DELLARocca - DR 450 EXTERIOR** Se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas, usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si la molestia persiste, consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN:

DELLARocca - DR 450 EXTERIOR Se debe aplicar con la superficie limpia y seca.

El producto debe ser preparado manualmente o mejor con mezclador con agitador de taladro. A un saco **DELLARocca - DR 450 EXTERIOR** de 20kg añadir 7/8 litros de agua limpia, mezclándolo hasta que se obtenga una mezcla homogenizada de 28 kg. Dejar reposar la mezcla por 5 minutos. Aplicar en un tiempo máximo de 120 minutos.

Aplicar la pasta sobre la pared utilizando espátula o llana, dando una mano vertical y horizontal. Para nivelar el repello, la losa o la superficie a tratar para obtener el acabado deseado.

DELLARocca - DR 450 EXTERIOR debe ser aplicado en un mínimo espesor de 0,1mm hasta 1 cm por mano. Esperar de 60 a 90 minutos dependiendo del espesor, antes de aplicar la segunda mano de acabado.

RENDIMIENTO:

0,8 kg/m²

25 m² por bolsa 20kg. Aproximado

COLOR/EMPAQUE:

Blanco / en bolsa 20 Kg y 9 Kg.

ADVERTENCIA:

Evitar aplicar sobre superficies contaminadas (polvo, humedad, etc.)

Aplicar con un grosor y espesor de 0,1 mm a un máximo de 1 cm. por capa.

Esperar que el producto sea completamente seco antes de lijarlo.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**



DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Polvo	
Color	Blanco	
Masa volumétrica del polvo	~ 1.000 kg/m ³	EN 1015-10
Retención de agua de la pasta	47-50 %	

DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

Rendimiento	1 saco + 7,0-8,0 l de agua	0.6 -0,7 Kg+1 mm = 1 m ² .
Temperatura máxima de aplicación	+ 40°C	ETAG 004
Tiempo de trabajabilidad	120 min	EN 1015-9
Espesor máximo	1 cm x capa	Hasta 3 cm
Resistencia a la compresión	1,0 N/mm ² CS I	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	0,5 N/mm ²	EN 1015-11
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1
Absorbente acústico	NPD	EN ISO 354
Bajo contenido VOC	0,0 g/L	
Resistencia térmica NPD	1,0 kJ/Kg. K	EN ISO 6946

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica, han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente, fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas; será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente, no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica, responde al conocimiento del producto, en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto, en determinadas circunstancias, escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto. Reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica, sin previo aviso.

Dellarocca Restauri Panamá, S. A. – Ciudad de Panamá.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

