



## Ficha Técnica

# Dellarocca Panamá

## DELLAROCKA - DR 455 ROCCARAL

**Pasta mineral anti-fisuras fibrada, para el relleno y el resane de superficies internas**

### DESCRIPCIÓN:

**DELLAROCKA - ROCCARAL 455** Es una pasta diseñada para rellenar, cubrir las imperfecciones e irregularidades de las superficies internas, con capacidad poder cubrir espesores sea en obras nuevas como en intervenciones de remodelación.

El producto se puede usar para preparar, losa y muro de hormigón, formaleta, panel tipo Wall 507, directamente sobre bloque gris.

Su fórmula con fibras, garantiza excelentes resultados en término de resistencia, fisuras, secado rápido.

El producto permite nivelar, con una pasada, irregularidades del sustrato, desde 2 mm. hasta 2 cm. por capa.

Nunca debe aplicarse en soportes externos, en soportes inestables e inconsistentes.

### COMPOSICIÓN:

**DELLAROCKA - DR 455 ROCCARAL** Es una pasta en polvo a base mineral, yeso, cemento blanco, micronizados, seleccionado con una dosis de aditivos específicos que mejoran la resistencia; mejora y facilita la aplicación y la adhesión al soporte.

### VENTAJA:

Resistente al agua, de fácil aplicación, se puede cargar hasta 1 – 1.5 cm. de espesor con una sola mano. Excelente adherencia y de secado rápido.

### ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 8 meses en su saco original bien cerrado y cubierto, resguardado de la intemperie y de la humedad.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626





# Dellarocca Panamá

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Con la pasta mineral **DELLAROCKA - DR 455 ROCCARAL** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas, usar guantes.  
En caso de tener contacto con los ojos y piel, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si la molestia persiste, consultar el centro médico más cercano.  
Puede provocar una reacción alérgica.  
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

## APLICACIÓN:

**DELLAROCKA - DR 455 ROCCARAL** Se debe aplicar con la superficie limpia y seca. Cualquier superficie soplada, debe ser ligeramente quitada manual o mecánicamente.  
El producto debe ser preparado manualmente o mejor con mezclador eléctrico. A un saco de **DELLAROCKA - DR 455 ROCCARAL** añadir 15-20 % (5 litros) de agua limpia mezclándolo hasta que se obtenga una mezcla homogenizada. Dejar descansar la mezcla por 5 minutos. Aplicar en un tiempo máximo de 90 minutos.  
Aplicar la pasta sobre la pared, utilizando espátula o llana, dando una mano vertical y horizontal.  
**DELLAROCKA - DR 455 ROCCARAL** Puede ser aplicado en un espesor mínimo de medio 2 mm. hasta 1.5 cm por capa. Esperar de 30 a 90 minutos depende del espesor. La finalización del acabado final, se aconseja usar la pasta de acabado **DR 450 INTERIOR** 18 / 25 Kg. o **DR 457 ACABADO**.

## RENDIMIENTO:

Consumo 12 -13 Kg. m<sup>2</sup> a 1 cm de espesor.

## COLOR/EMPAQUE:

Blanco estándar bolsa 25 KG.

## ADVERTENCIA:

Evitar aplicar sobre superficies contaminadas (polvo, humedad, etc.)  
Esperar que el producto sea completamente seco antes de lijarlo.

[www.dellarocccpanama.com](http://www.dellarocccpanama.com)  
[info@dellarocccpanama.com](mailto:info@dellarocccpanama.com)  
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626



**Dellarocca**



# Dellarocca Panamá

## DATOS DEL PRODUCTO:

|                               |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|------------|
| Aspecto                       | Polvo           |            |
| Color                         | Blanco estándar |            |
| Masa volumétrica del polvo    | ~ 900 kg/m3     | EN 1015-10 |
| Retención de agua de la pasta | 52-60 %         |            |

## DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

|                                  |                            |                     |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Rendimiento                      | 1 saco + 7,0-9,0 l de agua | 1.2 Kg+1 mm = 1 m2. |
| Temperatura máxima de aplicación | + 40°C                     | ETAG 004            |
| Tiempo de trabajabilidad         | 60 - 90 min                | EN 1015-9           |
| Espesor máximo                   | 2 cm x capa                | Hasta 6/10 cm       |
| Resistencia a la compresión      | 5,0 N/mm2 CS III           | EN 1015-11          |
| Resistencia a la flexión         | 2,0 N/mm2                  | EN 1015-11          |
| Reacción al fuego                | Clase A1                   | EN 13501-1          |
| Absorción acústica               | NPD                        | EN ISO 354          |

## NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica, han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente, fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas; será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente, no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica, responde al conocimiento del producto, en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto, en determinadas circunstancias, escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto. Reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica, sin previo aviso.

Dellarocca Restauri Panamá, S. A. – Ciudad de Panamá.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626



**Dellarocca**