



Dellarocca Panama

DELLAROCKA - DR 840 ROCCALIT

Pintura impermeabilizante Acril-Siloxánico especial para techo (metal, fibrocemento y arcilla), paredes y piso, en base agua, para

DESCRIPCION:

DELLAROCKA - DR 840 ROCCALIT: especial para todo tipo de soporte. Es un producto Acril-Siloxánico de alta resistencia a la humedad. Recubrimiento especial formulado con polímeros acrílicos de alta calidad y extraordinaria resistencia a la intemperie; especialmente para recubrir, proteger y realizar la apariencia de las laminas de zinc, fibrocemento, madera y concreto sobre las cuales se adhiere firmemente. Su fórmula está reforzada mediante aditivos que para dar una fuerte cobertura protectora al sustrato, de fácil aplicación, rápido secado, **DELLAROCKA - DR 840 ROCCALIT** es ideal en la superficie nueva y en la superficie vieja previo tratamiento específico.

APLICACION:

DELLAROCKA - DR 840 ROCCALIT: las superficies deben ser libre de corrosión, polvo y suciedades. Sobre paredes, techos de acero galvanizados, esmaltados y arcillas. Habrá que lavarlos previamente con un detergente específico para eliminar las suciedades y los aceites que agrega el fabricante, que actúan como anti-adherente. En la superficie de teja en fibrocemento o losa de concreto hay que lavarlos con agua para eliminar el polvo y las suciedades que hay sobre ellos y aplicar una mano de fijador **DR 650 COLISEO**. En presencia de fisuras en la superficie de laminas de zinc y de fibrocemento se recomienda resanar aplicando el mismo producto con un refuerzo de malla de tela o en fibra de vidrio sobre la primera capa, dejarlo secar y repetir la accione hasta rellenar la superficie y aplicar una última mano de acabado con el mismo material. Las fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.

CARACTERISTICA APLICATIVA:

Temperatura ambiente: min + 5°C max. + 45°C. Humedad relativa ambiente: max. 90%
Herramienta para la aplicación: rodillo, brocha, pistola.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca Panama

INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la pintura **DELLARocca- DR 840 ROCCALIT** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

RECOMENDACION:

Ante de aplicar el producto **DELLARocca- DR 840 ROCCALIT** es recomendable usar el fijador de polvo a alta penetrabilidad **DELLARocca- DR 650 COLISEO** para mejorar la adhesión del soporte y mejorar el consumo del producto. Es aconsejable aplicar el producto en 2 manos. Dejar pasar 3 – 4 horas entre una mano y la otra.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

PRESENTACION:

Tanque de 5 galones (18,93 lt) – 1 galón (3,78 lt) – ¼ galón (0.946 lt)

RENDIMIENTO:

1/2 litros x m2. Aprox. a 2 mano

LIMPIEZA:

Limpieza de la herramienta con agua limpia.

SECADO:

Tiempo aprox. 1 hora al tacto y 24 en profundidad.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca Panama

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Líquido - Listo para el uso	
Color estándar	Rojo teja - Blanco	Otros colores: Carta color Dellarocca
Peso específico	1,05 kg/litro +/- 0,5%.	

DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

Tipo de dispersión	Acuosa - Acrílico	
Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/45°C	ETAG 004
pH	8-9	EN 1015-9
Etiquetado	COVs 2006/42IIA/(h) (48/30) Máx. COVs 30	ETAG 004
Conten maximo COV	Valor limite UE de COV cat. A/a): 140 g/l. (2007); 30 g/l. (2010)	EN 1015-19
Tamaño medio de las partículas	Aprox. 0,1 m	EN 1015-10
Viscosidad	65 ± 3 KU a 25 ± 10°C	ETAG 004
Densidad de la dispersión a 23° C	Aprox. 0,94 g/cm ³	ETAG 004
Categoría	No Peligroso No inflamable	

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a