



Dellarocca Panama

DELLARocca - DR 860 PLUS

Pegamento extra fuerte de alta resistencia para sistema EPF, interior y exterior

DESCRIPCION:

DELLARocca- DR 860 PLUS es un pegamento extra fuerte de alta adherencia. Un pegamento húmedo listo para la aplicación sobre sistema EPF de todos tipos, caracterizado por su óptima adherencia y pegamento sobre materiales de láminas liviana con todo tipo y sistema EPF. Excelente resistencia, fuerte adhesión y impermeabilizante rinde el producto versátil para pegarse a otros tipo de superficie de alta resistencia como hormigon pared en repello, azulejo, cerámica y lamina de zinc. Es un producto que rechaza el agua, pero a su vez permite a la pared regular su transpiración natural. Especial a todos tipo de soporte sea para interior que exterior.

APLICACION:

DELLARocca- DR 860 PLUS puede ser aplicado sobre las superficie deseada con rodillo especial para texturizado o normal, llana dentada con diente no superior a los 2 mm. se aplica con una sola mano recubriendo el 100% de la superficie enteresada. La superficie tiene que ser limpia y seca para para obtener un buen resultado y garantizado. Dejar secar el producto en la parte enteresada almenos 24/36 horas después de la aplicación. Cuando se aplica el producto sobre el sistema EPF para pegar sobre lamina de sistema livianos es muy importante presionar los dos sistema con una carga no inferior a 3/5 Kg. por m2 promedio para obtener una perfecta adherencia al soporte pegado del sistema liviano con sistema EPF.

CARACTERISTICA APLICATIVA:

Temperatura ambiente: min + 5°C max. + 45°C. Humedad relativa ambiente: max. 90%
Herramienta para la aplicación: rodillo, brocha llana dentada.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



DELLARocca-IMPE
R-DR 850 25-05-20 p

Dellarocca Panama

INFORMACION DE SEGURIDAD:

DELLARocca - DR 860 PLUS

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con el sellador **DELLARocca- DR 860 PLUS** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto.

Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

RECOMENDACION:

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

PRESENTACION:

Envase de 1 Galón 3,78 litros – 5 Galones litros

RENDIMIENTO:

350/450 gm por m² a 1 mano aprox depende del absorción y del acabado del soporte

LIMPIEZA:

Limpieza de la herramienta con agua limpia

SECADO:

Tiempo aprox. 5 hora al tacto 24/36 hora en profundidad.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a

Dellarocca Panama

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Líquido/denso - Listo para el uso
Color	Blanco/ sucio
Peso específico	a + 20°C 3,81 ± 0,10 kg/l

DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

Tipo de dispersión	Acuosa – Polímero Acrílico/modificado	
Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/45°C	ETAG 004
Viscosidad (viscosímetro de Epprecht STV C III, 23° C)	1.000-2.200 mPas	EN 1015-9
Etiquetado	COVs 2006/42IIA/(h) (48/30) Máx. COVs 30	ETAG 004
Conten maximo COV	Valor límite UE de COV cat. A/a): 140 g/l. (2007); 30 g/l. (2010)	EN 1015-19
Tamaño medio de las partículas	Aprox. 0,20 m	EN 1015-10
Viscosidad aparente a 23°C Bloomfiel	55 ± 3 KU a 25 ± 10°C	ETAG 004
Densidad de la dispersión a 23° C	Aprox. 1,04 g/cm3	ETAG 004
Categoría	No Peligroso No inflamable	
Resistencia a la flexión	> 1,2 N/mm2	EN 1015-11
PH	6,8 – 8,0	EN 1015-19
Contenido en sustancia sólida	69% + -1	EN 13501-1
Adhesión >	2.4,0 N/mm2	EN 1542

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a